

# Kimpasta

- > **Kimpasta**
- > **Waterdichting onder tegelwerk**
- > **In combinatie met kimbanden**
- > **Voor wand en vloer**



## Producteigenschappen

Bouwshoppen Kimpasta is een één componenten oplosmiddelvrije waterdichtingspasta. De pasta hardt uit door drogingen vormt dan een waterdichte flexibele membraanlaag. Deze is geschikt voor onder tegelwerk en Beton Ciré.

Toepassingsgebied is binnen in badkamers, keukens en doucheruimtes voor particulier gebruik. Hecht goed op alle in de bouw normaal toegepaste materialen. En is geschikt om toe te passen op vloerverwarming.

## Ondergronden

Bouwshoppen Kimpasta kan zowel op zuigende als niet zuigende ondergronden toegepast worden. Toe te passen op beton, gips en cementpleister. Maar ook op gips-en-bouwplaten. Uitgevlakte wanden met cementgebonden mortel verdienen de voorkeur. Niet geschikt om in te zetten bij negatieve waterdruk als optrekkend vocht of waterbelasting vanuit de negatieve zijde. Bij plaatsing moet de ondergrond schoon, droog en vrij van hechting verstorende materialen zijn. Bij toepassing op vloerverwarming dient de vloerverwarming vooraf opgestookt te zijn geweest, Gips gebonden ondergronden mogen max 0,5 vocht en cementgebonden ondergronden max 4% vocht bevatten, gemeten volgens de CM methode

## Productinformatie

### Verpakking:

4, 7 of 20 kg emmer

### Opslag:

Vorstvrij, koel en droog op originele pallet bewaren. 12 maanden houdbaar.

## Technische gegevens

Verbruik:	ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup> per laag
Totale laagdikte :	ca 0,5 mm
Kleur:	Grijs
Aantal lagen:	Minimaal 2
Verwerkingstijd:	ca. 45 min.
Droogtijd	ca. 3 – 6 uur per laag
Verwerkingstemp:	van 5 tot 30 graden C

Bij onze opgave gaan we uit van doorsnee gemiddelden, welke onder laboratoriumomstandigheden worden bereikt. Door omgevingsfactoren kunnen de aangegeven waarden afwijken.

**Kim pasta geldig vanaf: 3.7.2025**

## Waterdichting

### Verwerking

Emmer even omroeren voor begin. Bouwshoppen Kimpasta met een kwast of roller op de geschikte ondergrond aanbrengen. De vereiste minimale laagdikte van 0,5 behaal je door 2 lagen aan te brengen waarbij een minimale laagdikte van 0,4 mm natte paste wordt aangebracht. In de natte pasta verwerk je direct de kimbanden, dichtmanchetten en deze overlaag je direct na aanbrengen nog een maal. De Kimbanden dienen volledig ingebed te zijn in de Bouwshoppen Kimpasta. Na uitharden kan de tegellijm of Beton ciré rechtstreeks op de Bouwshoppen kimpasta geplaatst worden.

### Voor een perfect systeem

Bouwshoppen Diepgrondeer  
Kimband  
Dichtmachetten  
Inwendige hoeken  
Uitwendige hoeken

### Richtlijnen en Tips

#### Materiaal:

- Bij verwerking buiten de ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheid kunnen de materiaaleigenschappen veranderen.
- Materialen vooraf op de juiste verwerkingstemperatuur brengen (laten acclimatiseren).
- Om de producteigenschappen te behouden mogen er nooit andere materialen toegevoegd worden!
- Volg altijd het opstartprotocol bij toepassing met vloerverwarming.

#### Omgevingsfactoren:

- Niet bij temperaturen onder +5°C verwerken!
- De ideale verwerkingstemperatuur voor materiaal, ondergrond en omgeving licht tussen +16°C tot +22°C.
- De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40% tot 60% relatieve luchtvochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere

temperaturen vertragen, verlaagde luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droging, afbindingstijd en uitharding.

- Gedurende de drogings-, reactie-, en uithardingsfase zorg dragen voor voldoende beluchting. Tocht te allen tijde vermijden.
- Beschermen tegen direct zonlicht, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen afschermen!

#### Tips:

- Wij adviseren altijd een proefvlak aan te leggen om het systeem te testen.
- Productinformatiebladen van het toegepaste systeem van Bouwshoppen-producten na te leven.
- Nooit verwerken met het vloerverwarming systeem aan.
- Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking van producten.
- Bewaar altijd een originele verpakking met chargennummer.

### Belangrijke opmerkingen

Normen, richtlijnen en productinformatiebladen betreffende de ondergrond in acht nemen!

#### Persoonlijke bescherming:

- Draag bij verwerking van cementgebonden producten beschermende handschoenen, bv van kunststof, een veiligheidsbril en stofmasker.
- Draag beschermende kleding tijdens verwerking van de materialen.
- raadpleeg bij twijfel het veiligheidsblad

Dit productblad is op onze omvangrijke ervaring naar beste eer en geweten samengesteld. Dit productinformatieblad vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te testen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in dit technische blad, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove schuld of opzet verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder

**Kimpasta geldig vanaf: 3.7.2025**

### **Waterdichting**

schriftelijke toestemming van Bouwshoppen. Alle rechten voorbehouden.

---

**Kimpasta geldig vanaf: 3.7.2025**

Bouwshoppen.nl: De Wetering 83 4906 CT Oosterhout  
Tel: +31(0)162-425637 Fax: +31(0)84-8700251  
Email: [info@bouwshoppen.nl](mailto:info@bouwshoppen.nl), [www.Bouwshoppen.nl](http://www.Bouwshoppen.nl)